



# Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: [st-stroiy.ru](http://st-stroiy.ru)

E-mail: [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), [sts-vo@mail.ru](mailto:sts-vo@mail.ru)

## Технические свойства геосинтетической сетки ПС ПОЛИСЕТ

Наименование показателя	Ед. изм.	ПС-50/50-20 (500)-Полисет	ПС-50/50-50 (500)-Полисет	ПС-100/100-50 (500)-Полисет
Масса на единицу площади сетки не менее	гр/м <sup>2</sup>	160	160	300
Разрывная нагрузка не менее	кН/м	50/50	50/50	100/100
Удлинение сетки при разрыве вдоль/поперёк, не более	%	13/13	13/13	13/13
Допустимая потеря прочности на растяжение после 50 циклов промораживания-оттаивания, не более	%	10	10	10
Размеры стороны квадрата ячеек сетки (±2%)	мм	20	50	50
Максимальная ширина рулона сетки (±2%)	см	500	500	500

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте [info@st-stroiy.ru](mailto:info@st-stroiy.ru), либо в разделе сайта [Заказ](#).